


SSフープ



◆ SSフープとは

SSフープは、鉄筋コンクリート構造物の柱、梁用せん断補強筋としての製品です。

フック付きせん断補強筋と異なり、鉄筋の両端をアプセットバット溶接という方法にて接合している為、せん断補強筋としての性能を最大限発揮できる製品です。

SSフープの溶接は、最良の状態に管理された設備で細心の注意を払いながら行われており、その溶接部の継ぎ手性能は「A級」を取得しています。



◆ SSフープ評定書



BCJ 評定-RC0483-01

評 定 書 (工法等)

申込者 株式会社 佐藤製線所 代表取締役社長 浦 孝雄 様

件 名 「SSフープ」を用いた溶接閉鎖形せん断補強筋の継手法

平成 28 年 1 月 13 日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成 33 年 6 月 14 日までとします。

平成 28 年 6 月 15 日

記

1. 評定申込事項

本評定は、平成 12 年建設省告示第 1463 号「鉄筋の継手の構造方法を定める件」第 1 項ただし書きに係る評定（2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書における A 級継手）の申し込みがなされたものである。

2. 評定の区分

新規

3. 評定をした工法等

別紙 1 のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙 2 のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。また、本評定は申込者による自主管理方法について行われたものであり、受入れに際しては、工事管（監）理者の判断による受入検査が行われることを前提としている。



一般財団法人 日本建築センター
The Building Center of Japan

理事長 橋本 公博



(財) 日本建築センター評定：
BCJ-RC0483-01

種 類：SD295A
呼び名：D10、D13、D16
形 状：JIS G 3112
熱間圧延異形棒鋼

◆ SSフープの材料と機械的性質

◆SSフープの材料は、JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼を使用しています。

◆SSフープの機械的性質（溶接継手部の性能）

種類の記号	耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	曲げ性	
				内法直径	曲げ角度
SD295A	≥295	440~600	≥16	3d	180°

製品寸法

製品寸法の範囲及び寸法公差を表-1に示す。

表1 製品寸法範囲

製品形状	呼び名	公称直径	最小短辺	最小周長	最大長辺	最大周長	寸法公差	折り曲げ部の内法直径
溶接閉鎖形 矩形	D10	9.53mm	250mm	1,200mm	2,000mm 以下	8,000mm 以下	±5mm	3d以上
	D13	12.7mm	250mm	1,400mm				
	D16	15.9mm	250mm	1,700mm				
溶接閉鎖形 円形	D10	9.53mm	φ450mm		φ1,500mm	±5mm	—	
	D13	12.7mm	φ480mm					
	D16	15.9mm	φ560mm					

◆ SSフープの製品製造の流れ



材料



加工



溶接



引張試験



在庫状況



荷姿



佐藤製線グループ

株式会社 佐藤ホールディングス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7-1 (電力ビル4階)
TEL.022-212-4680 FAX.022-212-4688

Σmat Inc. (登録 シグマット)

〒989-2351 宮城県亶理郡亶理町字裏城戸17番地
TEL.0223-34-3131 FAX.0223-34-3642

青森支店

〒038-1304 青森県青森市浪岡大字高屋数字社元1-1
TEL.0172-62-7555 FAX.0172-62-9873

秋田支店

〒011-0944 秋田県秋田市土崎港穀保町130-1
TEL.018-857-1755 FAX.018-857-3022

盛岡支店

〒020-0891 岩手県紫波郡矢町町流通センター南三丁目8-15
TEL.019-637-1881 FAX.019-638-6104

山形支店

〒990-2323 山形県山形市桜田東四丁目5-20
TEL.023-623-4210 FAX.023-623-4227

仙台支店

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東三丁目2-7
鉄鋼建材部 TEL.022-287-1611 FAX.022-287-1625
鉄骨ビル建材部 TEL.022-287-1615 FAX.022-287-1630
外装建材部 TEL.022-287-1615 FAX.022-287-1630
建設部 TEL.0223-34-4101 FAX.0223-34-7924

宮城支店

〒989-2351 宮城県亶理郡亶理町字裏城戸17番地
TEL.0223-34-3891 FAX.0223-34-5190

福島支店

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字中核工業団地39-4
TEL.0248-53-4001 FAX.0248-53-4004

東京支店

〒343-0827 埼玉県越谷市川柳町1-336-1
TEL.048-961-7650 FAX.048-961-7651

株式会社 佐藤製線所

本社工場

〒989-2351 宮城県亶理郡亶理町字江下111
TEL.0223-34-3211 FAX.0223-34-3143

室蘭工場

〒050-0075 北海道室蘭市中島本町一丁目11-3
TEL.0143-44-3033 FAX.0143-45-3661

三沢工場

〒033-0073 青森県上北郡六戸町金矢一丁目5-3
TEL.0176-57-1105 FAX.0176-57-4441

東北セラミック 株式会社

〒989-2351 宮城県亶理郡亶理町字江下111
TEL.0223-34-5562 FAX.0223-34-5325

株式会社 山元スライシング

〒989-2445 宮城県岩沼市桑原3丁目2-6
TEL.0223-23-5562 FAX.0223-23-2881

株式会社 青森ビルテック

〒038-1304 青森県青森市浪岡大字高屋数字社元1-1
TEL.0172-55-0193 FAX.0172-55-0195

株式会社 秋田ビルテック

〒011-0944 秋田県秋田市土崎港穀保町130-1
TEL.018-880-5366 FAX.018-880-5360

株式会社 岩手ビルテック

〒027-0025 岩手県宮古市実田一丁目3-17
TEL.0193-65-9030 FAX.0193-65-9031

株式会社 宮城ビルテック

〒989-5502 宮城県栗原市若柳字川南新堤下277-1
TEL.0228-32-6411 FAX.0228-32-4217

株式会社 福島ビルテック

〒963-0547 福島県郡山市喜久田御一丁目20-1
TEL.024-959-6032 FAX.024-959-6776